



ADVANCE

TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 1857/61
MONTEVIDEO - URUGUAY
TELEFAX: (5982) 9245533 - 9245100
C.P. 11800
e-mail advance@dcd.com.uy
<http://www.tintasadvance.com.uy>

TINTA CARTELSINT

TIPO DE TINTA: Tinta sint tica semi brillo de secado medio, especialmente formulado para policrom as . formulado a partir de un barniz con filtro uv y pigmentos seleccionados, lo cual garantiza la m xima resistencia a la intemperie de este tipo de tintas, excelente retenci n de puntos debido a su excelente tixotrop a.

APLICACION: Papeles, cartones, cartulinas opalinas de terminaci n brillante o mate.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Excelente estampabilidad en grandes plenos, muy buen despegue del sustrato, autosolvente, (la tinta tiene la capacidad de auto-diluirse) por lo cual no tapa la malla a n con finas ret culas, y con una velocidad de impresi n baja. F cil eliminaci n a la hora de recuperar el bastidor.

RETARDADOR: Para imprimir detalles muy finos se puede agregar hasta un 10% de SUPER RETARDADOR 140,

DILUYENTE: Diluyente aguarr s

SECADO: Por evaporaci n de solventes, aproximadamente 2 a 3 horas, dependiendo de temperatura ambiente y humedad, cantidad de solvente o retardador utilizado y la abertura de la malla.

ADHERENCIA: Excelente, en los materiales recomendados.

ELASTICIDAD: Excelente, generalmente superior sobre el material fue impreso. La dilataci n o encogimiento es acompa ado por la tinta.

BARNIZ REDUCTOR: Barniz Cartelsint

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: Excelente, en condiciones normales estas tintas resisten a os .

RESISTENCIA A LA LUZ: La resistencia a la luz es excelente en los colores puros, cuanto mayor es el dep sito de tinta, mayor es su resistencia, si se mezcla con barniz su resistencia disminuye .

IMPRESION: En general no es preciso agregar retardador para conseguir detalles muy finos las tintas no bloquean las mallas por su excelente molienda y no provocan el efecto de piel de naranja. Para conseguir una excelente nivelaci n y recorte se aconseja la utilizaci n del solvente o retardador en la cantidad indicada .

RENDIMIENTO:	TELA	APROX.m2 x Kilo.
	77 Hilos	24
	90 Hilos	30
	100 Hilos	34
	120 Hilos	40
	140 Hilos	47

LIMPIEZA DE MALLAS: Aguarr s

Toda la informaci n que consta en este bolet n son el resultado de estudios detallados y representa lo mejor de nuestros conocimientos, pero no constituyen una garant a, la variedad de material utilizado como las condiciones de operaci n y producci n puede afectar la calidad de este producto, es de responsabilidad del usuario, determinar si el producto cumple como se espera durante la impresi n, vida til de la impresi n, post-impresi n y embarque para el uso final. Toda asociaci n con el uso de este producto es limitado al valor del mismo, por lo cual recomendamos siempre realizar ensayos previos al inicio de la producci n.
